

NOWO METAL ROOF TOP 2K SB

TUOTTEEN KUVAUS

NowoMetal Roof Top 2K SB on polyuretaanipohjainen aktiivisia ruosteensuoja pigmenttejä sisältävä peltikattomaali, joka on suunniteltu ammattikäyttöön.

KÄYTTÖ

Tuote soveltuu pelti- ja teräskattojen, seinäpeltien sekä alumiini ja sinkkipintojen maalaukseen, jotka vaativat erityistä suojaa korroosiota ja räsitusta vastaan. Tuote on kertalevitteinen ja soveltuu myös polyuretaani ja epoksinnoitteiden pintamaaliksi. Ennen levitystä alustan tulee olla puhdas ja kuiva. Alustan pesun yhteydessä tulee käyttää Nowo Metal Cleaner pesuainetta. Irtonainen ruoste ja maali on poistettava soveltuvin menetelmin. Ruostekohdat tulee käsitellä Nowo Metal Special Primer SB:llä ennen maalausta.

OMINAISUUDET

Nowo Metal Roof Top 2K SB :llä on erinomaiset ruosteen ja kulutuksen kesto ominaisuudet, jonka vuoksi se soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan erityistä kestävyyttä. Tuote on UV- ja säänkestävä, mikä takaa hyvän värin säilyvyyden.

TEKNINEN TIETO

Värit:	RR ja RAL-väreissä
Kuiva-aine pitoisuus tilav. %:	%: 55-65
Kuiva-aine pitoisuus paino %:	%: 70-80%
Suositteltu Kerrospaksuus:	
Kuiva:	80 – 120 µm
Märkä:	150 – 200 µm
Huoltomaalaus:	150 – 200 µm kertalevitys, tarvittaessa 2 kerrosta
Teoreettinen Riittoisuus:	200 µm märkäkalvolla n. 5.0 m ² /l
Ohenne:	Nowo Thinner F-137
Sekoitusuhde:	Hardener 3197 - Vol 6:1
Puhdistus:	Nowo Fortynder/Nowo Thinner F-137
Kiilto (60°):	Puolihimmeä
Storage:	Hyvin suljetussa astiassa + 5°C and 25°C lämpötilassa
VOC (MAX):	400 g/l.
Tiheys:	1.40-1.60
Käyttöaika :	> 6 hours
Kuivumisaika +20°C/ 40-60% RH kerrospaksuus 200 µm märkä:	
Pölykuiva (ISO 1517: 1973):	1-2 tuntia
Pintakuiva (ISO 1517: 1973):	2-3 tuntia (sateen kestävä)
Päälle maalattavissa:	Toinen kerros n. 1- tunnin kuluttua
Käyttöturvallisuus:	Katso käyttöturvatiedote

HUOMIOITAVAA

Ennen levitystä alustan tulee olla puhdas ja kuiva. Irtonainen ruoste ja maali on poistettava soveltuvin menetelmin. Tuote on sekoitettava hyvin ennen käyttöä.

Tee aina testi soveltuvuudesta pienelle alueelle ennen varsinaista käyttöä.